


Ipe

Botanischer Name:	Tabebuia serratofolia
Herkunft:	Dr. Blommestein – Stausee, Surinam
Resistenzklasse:	1-2
Gewicht:	Lufttrocken ca. 1.100 Kg/m ³ Frisch ca. 1350 Kg/m ³
Holzfeuchte:	bei Lieferung ca. 18 – 20 %
Lagerprogramm:	Terrassendielen Vierseitig glatt gehobelt



Einsatzbereiche: Konstruktionsholz, Terrassendielen, Parkett und Massivholzdielen

